



FICHA TÉCNICA



CONCRETO LANZADO

El concreto lanzado es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos para obtener un concreto con plasticidad adecuada para la adherencia.

Propiedades Físicas

Resistencia de Diseño (f'c)	200, 250, 300, 350 kg/cm ²
Revenimiento	Desde 8, 10 y 14 cm
T.M.N.A	3/8 " (9 mm).
Masa Unitaria	2,200 kg/m ³ min ; 2,350 kg/m ³ máx
Edades de Diseño	Desde 3, 7, 14 y 28 días
Resistencia a la compresión	+/- 5 % de diseño
Descarga	Lanzado

Beneficios

Nuestro concreto premezclado es fabricado con cemento Cruz Azul CPC 40 y agregados de la mas alta calidad, lo que garantiza la calidad del concreto en el elemento a construir en cada una de sus obras.

Recomendaciones

Es responsabilidad de cada cliente cumplir estrictamente todas las normas referentes al manejo, curado y control del concreto y tomar en consideración efectos climáticos en su fase de colocación.

Se recomienda no alterar el producto agregando agua, aditivo o cualquier otro material ya que si existe alguna alteración se pierde la garantía.

Usos y aplicaciones

- Revestimiento de túneles
- Estabilización de taludes
- Muros de contención
- Piscinas
- Estanques
- Estructuras especiales

Aditivos

- Reductor de Agua (De Línea)
- Otros**

** El cliente, bajo su responsabilidad y en coordinación con laboratorio CONPREBSA, puede agregar algún aditivo que el proyecto requiera

477 261 5436

477 258 6489

www.conprebsa.com

Cumple con la norma NMX-C-155-ONNCE

CEMENTO	NMX-C-414
AGREGADOS	NMX-C-111
AGUA	NMX-C-122
ADITIVOS	NMX-C-255
REVENIMIENTO	NMX-C-156
RESISTENCIA A LA COMPRESION	NMX-C-83